

Produktinformationen "BPB Spezialversiegelung Anthrazitgrau"

Ähnlich: RAL 7016 - Anthrazitgrau

Farbige Betonversiegelung auf Kunstharzbasis für die Verfestigung, Versiegelung und Staubbindung auf Betonoberflächen und anderen mineralischen Untergründen. Verschiedene Farbtöne u. a. nach RAL-Farbkatalog sind auf Kundenwunsch lieferbar. Nach der Behandlung mit BPB-Spezialversiegelung Anthrazitgrau ist der Untergrund vor Umwelteinflüssen geschützt und lässt sich leicht pflegen.

Eigenschaften:

- lösemittelfrei,
- gute Abriebfestigkeit,
- gute Dauerhaftigkeit,
- gute Chemikalienbeständigkeit.

Ergiebigkeit: bis zu 10 Quadratmeter / 1 kg

Einsatzgebiet:

- geeignet zur Anwendung auf saugfähigen, porösen Untergründen,
- nicht geeignet für schwach saugfähige Oberflächen wie z. B. glatte Sichtbetonflächen, geschliffene Oberflächen etc.

Geeignet zur Anwendung auf:

- Betonplatten,
- Betonpflastersteinen,
- Mauersystemen und -abdeckungen,
- Palisaden.

Anwendung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen sein. Minderfeste Schichten und Schlammeneicherungen sind zu entfernen. BPB Spezialversiegelung - Anthrazitgrau wird unverdünnt aufgetragen. Die Verarbeitung erfolgt mit Lammfellrolle und Pinsel. Die Begehrbarkeit ist bereits nach wenigen Stunden gegeben. Eine gleichmäßige Verteilung ist hierbei wichtig.

Gefahrenhinweis

Bitte Sicherheitsdatenblatt und Technisches Merkblatt beachten.

Anwendungshinweise

Nichtsaugende Untergründe sind vor Gebrauch auf ihr Verhalten zu testen. Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen oder in Wasser zu stellen. Die einmal aufgebrachte Versiegelung lässt sich nachträglich nicht entfernen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Form

Flüssig

Verbrauch

Verbrauch ca. 100 – 200 g/m² je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Haltbarkeit

1 Jahr

Lagerung

Kühl und dunkel lagern

Farbe

Anthrazit

Gebinde

1000 g Dose, 3 kg Kanne, 5 kg Kanne, 20 kg Kanister

SPEZIALVERSIEGELUNG - farbig -

Spezialversiegelung
Art.-Nr.: 01001-0xxx

Produkt Information:

Eigenschaften:

– auf Kunstharzbasis

Anwendung:

für Betonpflastersteine, Betonplatten, Betonfußböden, Estriche, Sichtbeton, Gips- und Putzflächen, Mauerabdeckungen, Bossensteine

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen sein. Minderfeste Schichten und Schlämmanreicherungen sind zu entfernen. SPEZIALVERSIEGELUNG wird unverdünnt aufgetragen. Bei größeren waagerechten Flächen SPEZIALVERSIEGELUNG aus dem Gebinde ausgießen und mit dem Gummischieber gleichmäßig verteilen. Bei schwach saugenden Oberflächen ist die SPEZIALVERSIEGELUNG gründlich aufzutragen. Schräge Oberflächen werden mit dem Quast, einer Bürste oder Rolle behandelt.

Bei trockenen Untergründen und normalen Witterungsverhältnissen erfolgt das Trocknen der Versiegelung innerhalb weniger Stunden. Um den endgültigen Effekt zu beurteilen, muss immer auf einem für die Endanwendung repräsentativen Untergrund eine Testfläche angelegt werden.

Verbrauch:

200 – 300 g/m²

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist.

Direkte Sonneneinstrahlung, das Entstehen von Staub oder Verschmutzungen ist während der Verarbeitung zu vermeiden. Nicht verwenden bei Temperaturen unter 10 °C oder wenn innerhalb der nachfolgenden 4 Stunden Regen vorhergesagt wird. Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen oder in Wasser zu stellen. Das angetrocknete Produkt lässt sich nachträglich nur schwer entfernen.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: nach Farbwunsch
Dichte: 1,10 - 1,50 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Vor und während der Verarbeitung ist die SPEZIALVERSIEGELUNG auf- und umzurühren.

Lieferform/Gebinde:

Hobbock 25 kg, Kanne 20 kg und 5 kg
Weitere Gebindegrößen auf Anfrage



Blomberg GmbH & Co. KG

Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG

Industriestraße 19 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 963-0 | Fax +49 5235 963-230
info@remei.de | www.remei.de

Niederlandstraße 11 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 99459-0 | Fax +49 5235 99459-20
kontakt@bpb-info.de | www.bpb-info.de

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Sprühnebel nicht einatmen.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen: 8 Stunden/Tag

Sprühen: mit lokaler Absaugung